

INFORMACIÓN TÉCNICA TARIMA TECNOLÓGICA DISEGNA MADERTECH®

Dimensiones 22x130x2000mm

TEST	NORMA	VALOR	DESVIACIÓN ESTÁNDAR
Dilatación lineal térmica (mm/m°K)	CEN TS 15534:2007	0,04	0,002
Densidad (kg/m3)	EN 323:1993	1155	5
MOR (N/mm2) - Longitudinal	EN 310:1993	31,7	1,1
MOE (N/mm2) - Longitudinal	EN 310:1993	3650	80
Prueba cíclica de condiciones de humedad (longitudinal)			
· MOR (N/mm2) - Longitudinal	EN 321:2001	27,4	0,6
· MOE (N/mm2) - Longitudinal	(EN 310:1993)	2880	110
Absorción tras 24 horas sumergido en agua (%)	EN 317:1994	2,48	0,07
Hinchazón tras 24 horas sumergido en agua (%)	EN 317:1994	0,47	0,05
Ciclos frío-calor (COLD CHECK TEST) evaluación tras 40 ciclos	Basado en UNE 48025:1979	Sin deterioro	-
Resistencia al deslizamiento (USRV)			
· Longitudinal	EN 15676:2007 (APÉNDICE A)	Clase 3 Apto exteriores húmedos	-
· Transversal		Clase 3 Apto exteriores húmedos	
Acumulación de cargas electroestáticas	EN 1815:1997	ANTIESTÁTICA Carga < 2kV	-

Test realizados por AIDIMA, laboratorio acreditado por ENAC en España.
www.aidima.es www.enac.es

TechInf V14

DISEGNA® es una marca del grupo Condepols®. Un grupo de empresas con más de 40 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de productos poliméricos. Condepols® vende sus productos en más de 60 países y se centra en desarrollar y fabricar productos con un alto valor añadido y una conciencia medioambiental sostenible.