

Base gris Zetapark, de espuma de poliolefina de celda cerrada, reticulada mediante proceso físico

Especificaciones:

Reducción al ruido de impacto	21 dB ISO 140/717
Reducción del ruido generado en la habitación	20 % mínimo
Resistencia compresión a 0,5 mm de deformación	> 85 kPa EN 3386-1
Carga máx para deformación remanente a 10 años de 10 -12 %	20 kPa ISO EN 1606 ISO EN 13163
Difusión de vapor de agua	Sd > 25 m (barrera de vapor) ⁽¹⁾
Absorción de agua a 28 días	< 1 EN 12087-2C
Resistencia térmica 10 °C	0,054 m ² .K/ W ISO 8301